



TERMOAISLANTES DE CHIHUAHUA

Termochisa, S.A. de C.V.

AISLAMIENTOS TERMICOS PARA TUBERIAS, EQUIPOS Y CONSTRUCCION

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO AUTOADHERIBLE MOLDUMALLA

Información Técnica

Propiedad	Métrico	Inglés	Método ASTM
Construcción: Torcido (por 10cm - por pulgada) Tramado	36 36	9 9	D-3775
Peso: (gr/m ² - oz/yd ²)	62.7 +/- 2.7	1.85 +/- 0.1	D-3776
DPU (Recubrimiento y PSA en la malla por peso %)	40-45%	40-45%	SGTF
Espesor: (mm - inch)	0.3	0.01	D-1777 & C-475
Resistencia a la Tensión: Torcido (N/2.54 cm - lbs/in) Tramado	222 467	50 105	C-474

Tipo de Tejido: Tecnología de hilo de fibra de vidrio sin amarre (NIFt)