



TERMOAISLANTES DE CHIHUAHUA

Termochisa, S.A. de C.V.

AISLAMIENTOS TERMICOS PARA TUBERIAS, EQUIPOS Y CONSTRUCCION

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO MUROMALLA LD

Información Técnica

Propiedad	Métrico	Inglés	Método ASTM
Construcción: Torcido	36	9.1	D-3775
(por 10cm / por pulgada) Tramado	34	8.7	
Peso:	68	2	D-3776
(gr/m ² / oz/yd ²)			
Tipo de Tejido:		LENO	
Acabado		RESISTENTE AL ÁLCALI	
Espesor:	0.26	0.010	D-1777
(mm / inch)			
Tensión Mínima: Torcido	200	45	C-5053
(N/2.54 cm / lbs/in) Tramado	250	55	

Tipo de Tejido: Tecnología de hilo de fibra de vidrio sin amarre (NIFt)